



JLN-882

湿水牛皮纸胶带

物理特性		英制	公制	测试方法	
颜色		白色			
胶水		淀粉胶			
厚度		5.1 mils	0.13 mm	ASTM D-3652	GB/T7125
抗拉	纵向	35 lbs/in	155 N/25mm	ASTM D-3759	GB/T7753
	横向	21 lbs/in	95 N/25mm	ASTM D-3759	GB/T7753
基材		80 g/m ² 牛皮纸			

产品描述

JLN-882 湿水不加筋牛皮纸胶带属于绿色环保产品，是国家和省级高新科技产品，它的基材及胶粘剂对环境不会造成污染并可随包装物循环再生利用，主要用于代替压敏型胶粘带等，作封箱使用。

使用方法

只需用湿布或海绵将胶面（或要粘的物体部位）擦湿即刻粘贴，不宜擦水过多或反复擦水，粘贴后立即按压即可，或用专门牛皮纸胶带湿水机配合使用。

存储条件

建议放置于清洁干燥的地方，防止包装破损，避免和挥发性溶剂放在一起，存储温度在 4-26℃，湿度40%-50%，轮换放置库存。

上述测试结果是实验室测试结果的平均数值。佳隆不保证这些测试的准确性。无论是单独使用，或者与其他厂家的产品配合使用，佳隆不对产品的性能、安全性、适用性承诺，无论是直接表述还是暗示性的。佳隆强烈推荐客户在使用产品前进行独立的测试，了解产品的适用性。对由于产品的使用造成的任何损害或者伤害，佳隆不承担任何责任。

福建佳隆胶带有限公司

福建省漳州市华安县华安经济开发区九龙工业园下寨路11号

Tel:+86 596-728-0001

info@jl3tape.com <http://www.jl3tape.com>

