



## JLN-3151

湿水加筋牛皮纸（三向菱形增强）

| 物理特性   |    | 英制                            | 公制         | 测试方法        |          |
|--------|----|-------------------------------|------------|-------------|----------|
| 颜色     |    | 白色/棕色                         |            |             |          |
| 复合层粘合剂 |    | 可溶解粘合剂                        |            |             |          |
| 胶水     |    | 淀粉粘合剂                         |            |             |          |
| 总厚度    |    | 5.1 mils                      | 0.13 mm    | ASTM D-3652 | GB/T7125 |
| 抗拉     | 纵向 | 52 lbs/in                     | 230 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 |
|        | 横向 | 25 lbs/in                     | 110 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 |
| 增强物    | 纵向 | 每72mm五条G110玻璃纤维（1-1-1-1-1）    |            |             |          |
|        | 横向 | 每1英寸三条G150玻璃纤维，成45度角排列（1-1-1） |            |             |          |
| 基材     |    | 上层：25 lb（39 g/m²）白色牛皮纸（原生纸）   |            |             |          |
|        |    | 底层：25 lb（40 g/m²）棕色牛皮纸（原生纸）   |            |             |          |

### 产品描述

JLN-3151 湿水加筋牛皮纸胶带是一款环保产品。其基材和粘合剂无污染，可与包装材料一起回收利用。它主要用作纸箱密封应用中压敏胶带的可持续环保替代品。

### 使用方法

只需用湿布或海绵将胶面（或要粘的物体部位）擦湿即刻粘贴，不宜擦水过多或反复擦水，粘贴后立即按压即可，或用专门牛皮纸胶带湿水机配合使。

### 质保期

妥善保存，自发货之日起最长可达两年。

### 存储条件

建议放置于清洁干燥的地方，防止包装破损，避免和挥发性溶剂放在一起，存储温度在 4-26℃，湿度40%-50%，轮换放置库存。

上述测试结果是实验室测试结果的平均数值。JL3不保证这些测试的准确性。无论是单独使用，或者与其他厂家的产品配合使用，JL3不对产品的性能、安全性、适用性承诺，无论是直接表述还是暗示性的。JL3强烈推荐客户在使用产品前进行独立的测试，了解产品的适用性。对由于产品的使用造成的任何损害或者伤害，JL3不承担任何责任。

### 福建佳隆胶带有限公司

福建省漳州市华安县华安经济开发区九龙工业园下寨路11号

Tel: +86 596-728-0001

info@jl3tape.com

http://www.jl3tape.com