



## JLN-18160

### 加筋自粘牛皮纸胶带

物理特性	英制	公制	测试方法	
颜色	本色			
复合层粘合剂	聚合共聚物			
胶水	热熔胶			
总厚度	6.9 mils	0.175 mm	ASTM D-3652	GB/T7125
剥离力 90°	90 oz/in	25 N/25mm	ASTM D-3330	GB/T2792
保持力	> 48 h	> 48 h	ASTM D-3654	GB/T4851
抗拉	53 lbs/in	290 N/25mm	ASTM D-3759	GB/T7753
伸长率	3-5%	3-5%	ASTM D-3759	GB/T7753
低温	23°F	-5°C	BC/BD-220SE	BC/BD-220SE
高温	140°F	60°C	DHG-9055A	DHG-9055A
增强物	纵向	72mm 110 (1-1-1-1-1) 玻璃纤维纱		
	横向	28mm 150 (1-1-1) 玻璃纤维纱菱形布线		
基材	上层：25 lb (40 g/m <sup>2</sup> ) 牛皮纸			
	底层：25 lb (40 g/m <sup>2</sup> ) 牛皮纸			

### 产品描述

**JLN-18160** 包装胶带是一种快速、密封可靠、经济、压敏的牛皮纸自粘包装胶带，可提高包装流水线的效率。初粘力强，密封性强，独特的夹筋技术让这种胶带比普通胶带有了更好的拉伸强度，不容易偷盗。

### 使用方法

撕开胶带即可使用，用于密封纸箱顶部和底部。适用于所有类型的纸箱。

### 存储条件

建议放置于清洁干燥的地方，防止包装破损，避免和挥发性溶剂放在一起，存储温度在 4-26°C，湿度40%-50%，轮换放置库存。

上述测试结果是实验室测试结果的平均数值。佳隆不保证这些测试的准确性。无论是单独使用，或者与其他厂家的产品配合使用，佳隆不对产品的性能、安全性、适用性承诺，无论是直接表述还是暗示性的。佳隆强烈推荐客户在使用产品前进行独立的测试，了解产品的适用性。对于产品的使用造成的任何损害或者伤害，佳隆不承担任何责任。

### 福建佳隆胶带有限公司

福建省漳州市华安县华安经济开发区九龙工业园下寨路11号

Tel:+86 596-728-0001

info@jl3tape.com <http://www.jl3tape.com>