



JLN-3160

湿水加筋牛皮纸（三向菱形增强）

物理特性		英制	公制	测试方法	
颜色		棕色			
复合层粘合剂		可溶解粘合剂			
胶水		淀粉粘合剂			
总厚度		5.5 mils	0.14 mm	ASTM D-3652	GB/T7125
抗拉	纵向	61 lbs/in	270 N/25mm	ASTM D-3759	GB/T7753
	横向	22 lbs/in	100 N/25mm	ASTM D-3759	GB/T7753
增强物	纵向	每72mm六条G110玻璃纤维（1-1-1-1-1-1）			
	横向	每1英寸四条G150玻璃纤维，成45度角排列（1-1-1-1）			
基材		上层：25 lb（40 g/m ² ）棕色牛皮纸（原生纸）			
		底层：25 lb（40 g/m ² ）棕色牛皮纸（原生纸）			

产品描述

JLN-3160 湿水加筋牛皮纸胶带是一款环保产品。其基材和粘合剂无污染，可与包装材料一起回收利用。它主要用作纸箱密封应用中压敏胶带的可持续环保替代品。

使用方法

只需用湿布或海绵将胶面（或要粘的物体部位）擦湿即刻粘贴，不宜擦水过多或反复擦水，粘贴后立即按压即可，或用专门牛皮纸胶带湿水机配合使。

质保期

妥善保存，自发货之日起最长可达两年。

存储条件

建议放置于清洁干燥的地方，防止包装破损，避免和挥发性溶剂放在一起，存储温度在 4-26℃，湿度40%-50%，轮换放置库存。

上述测试结果是实验室测试结果的平均数值。JL3不保证这些测试的准确性。无论是单独使用，或者与其他厂家的产品配合使用，JL3不对产品的性能、安全性、适用性承诺，无论是直接表述还是暗示性的。JL3强烈推荐客户在使用产品前进行独立的测试，了解产品的适用性。对由于产品的使用造成的任何损害或者伤害，JL3不承担任何责任。

福建佳隆胶带有限公司

福建省漳州市华安县华安经济开发区九龙工业园下寨路11号

Tel: +86 596-728-0001

info@jl3tape.com

http://www.jl3tape.com