



## JLT-607A

### 条纹不残胶

| 物理特性   | 英制         | 公制         | 测试方法        |             |
|--------|------------|------------|-------------|-------------|
| 加强     | 玻璃纤维       |            |             |             |
| 胶水     | 合成橡胶       |            |             |             |
| 基材     | PET        |            |             |             |
| 颜色     | 乳白色        |            |             |             |
| 总厚度    | 6.3 mils   | 0.16 mm    | ASTM D-3652 | GB/T7125    |
| 剥离力90° | 79 oz/in   | 22 N/25mm  | ASTM D-3330 | GB/T2792    |
| 保持力    | 48±5 h     | 48±5 h     | ASTM D-3654 | GB/T4851    |
| 抗拉     | 214 lbs/in | 950 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753    |
| 伸长率    | 3-5%       | 3-5%       | ASTM D-3759 | GB/T7753    |
| 低温     | 14°F       | -10℃       | BC/BD-220SE | BC/BD-220SE |
| 高温     | 176°F      | 80℃        | DHG-9055A   | DHG-9055A   |

### 产品描述

JLT-607A以PET膜玻璃纤维为基材，乳白色高强度单向纤维胶带，特制胶粘剂，不留残胶，适用于钢缆结构捆扎以及特种要求的包装固定。

### 产品特性

JLT-607A 是一款乳白色高强度纤维胶带，玻璃纤维丝让这种胶带比普通胶带有更好的拉伸强度，采用改良型合成橡胶独特配方，不留残胶，使钢缆结构及特种要求包装零部件在生产运输过程中能够很好的捆绑在一起，具有极强耐磨性，抗冲击性及高保持力。

### 质保期

妥善保存，自发货之日起最长可达一年。

### 储存条件

建议存放在清洁干燥的地方，防止包装破损，避免与挥发性溶剂放在一起，存储温度在 4-26℃，湿度应在 40%-50%，建议轮换库存。

上述测试结果是实验室测试结果的平均数值。佳隆不保证这些测试的准确性。无论是单独使用，或者与其他厂家的产品配合使用，佳隆不对产品的性能、安全性、适用性承诺，无论是直接表述还是暗示性的。佳隆强烈推荐客户在使用产品前进行独立的测试，了解产品的适用性。对于由于产品的使用造成的任何损害或者伤害，佳隆不承担任何责任。

### 福建佳隆胶带有限公司

福建省漳州市华安县华安经济开发区九龙工业园下寨路11号  
Tel: +86 596-728-0001  
info@jl3tape.com  
http://www.jl3tape.com