



## JLT-605A

### 条纹残胶

| 物理特性   | 英制         | 公制        | 测试方法        |             |
|--------|------------|-----------|-------------|-------------|
| 加强     | 玻璃纤维       |           |             |             |
| 胶水     | 合成橡胶       |           |             |             |
| 基材     | PET        |           |             |             |
| 颜色     | 透明         |           |             |             |
| 总厚度    | 5.5 mils   | 0.14 mm   | ASTM D-3652 | GB/T7125    |
| 剥离力90° | 83 oz/in   | 23N/25mm  | ASTM D-3330 | GB/T2792    |
| 保持力    | 48±5 h     | 48±5 h    | ASTM D-3654 | GB/T4851    |
| 抗拉     | 128 lbs/in | 570N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753    |
| 伸长率    | 3-5%       | 3-5%      | ASTM D-3759 | GB/T7753    |
| 低温     | 23°F       | -5℃       | BC/BD-220SE | BC/BD-220SE |
| 高温     | 158°F      | 70℃       | DHG-9055A   | DHG-9055A   |

### 产品描述

JLT-605A 以 PET 膜玻璃纤维为基材，加强型单向玻纤胶带，适用于重物捆扎、管道、固定货盘以及加强海运过程的封箱等，具有很好的粘结力和保持力。

### 产品特性

JLT-605A 是一款透明加强型纤维胶带，玻璃纤维丝让这种胶带比普通胶带有了更好的拉伸强度，采用改良型合成橡胶，使被贴物和零部件在运输的过程中能够很好的捆绑在一起，具有极强耐磨性，抗冲击性及高保持力。

### 质保期

妥善保存，自发货之日起最长可达一年。

### 储存条件

建议存放在清洁干燥的地方，防止包装破损，避免与挥发性溶剂放在一起，存储温度在 4-26℃，湿度应在 40%-50%，建议轮换库存。

上述测试结果是实验室测试结果的平均数值。佳隆不保证这些测试的准确性。无论是单独使用，或者与其他厂家的产品配合使用，佳隆不对产品的性能、安全性、适用性承诺，无论是直接表述还是暗示性的。佳隆强烈推荐客户在使用产品前进行独立的测试，了解产品的适用性。对于由于产品的使用造成的任何损害或者伤害，佳隆不承担任何责任。

### 福建佳隆胶带有限公司

福建省漳州市华安县华安经济开发区九龙工业园下寨路11号  
 Tel:+86 596-728-0001  
 info@jl3tape.com  
 http://www.jl3tape.com